

**Datenblatt für Beschichtungsstoffe v.Höveling Yachtfarben e.K.**  
Stand : 11.2004

**Produktbezeichnung : DD - Hartlack farblos D 81**

**Werkstoffart - Eigenschaften :**

DD-Hartlack farblos ist ein lösemittelhaltiger 2-komponenten Polyurethan-Decklack.

DD-Hartlack farblos eignet sich für den Über-und Unterwasserbereich von Holz-Yachten und -Booten. Er ist eine lichtbeständige , hochglänzende Beschichtung , elastisch und mechanisch widerstansfähig mit hervorragender Kratzfestigkeit.

DD-Hartlack farblos ist ein langlebiger , gut schützender Anstrich und ist beständig gegenüber Seewasser und einer Vielzahl von Salzen und Ölen.

**Farbton :** klar / transparent

**Glanz:** glänzend

**Beschichtungsvorschlag :**

**Reparaturanstrich :** DD-Hartlack farblos wird auf gereinigtem, mattgeschliffenen Altanstrich 1 - 2 ( je Anstrich ca. 40µm ) aufgetragen.

**Neuanstrich :**

1. Anstrich mit 30 - 40 % Zusatz von **Verdünner 990 D 23**
2. Anstrich mit 10 - 20 % Zusatz von **Verdünner 990 D 23**
3. Anstrich und weitere unverdünnt mit je ca.40 µm Schichtdicke.

**Technische Daten**

Dichte :	1,05 kg/l	Festkörpervolumen :	ca. 50 %
theor.Ergiebigkeit :	12,5 m <sup>2</sup> /l	bei empf. Trockenschicht :	40 µm
Durchschnitts-	40 µm trocken	mit Pinsel entspr. ca.:	80 µm naß
schichtdicke :	40 µm trocken	beim Spritzen entspr. ca.:	80 µm naß

Die praktische Ergiebigkeit ermittelt sich aus der theor. Ergiebigkeit minus Verlusten aus der Verarbeitung und Objektgeometrie (DIN53220)

**Untergrundvorbereitung :**

Altanstriche mattschleifen und entstauben. Lose Bestandteile entfernen.  
Der Untergrund muß sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

**Mischdaten :**

Basiskomponente :	3,3 Gew.Teile	Vorreaktionszeit :	15 Min.
Härter :	1 Gew.Teile	Topfzeit ( 20° C ) :	4-6 Std.
Konsistenz :	dünnflüssig		
Spritzverdünng max.:	10 Vol. %	Typ:	<b>Verdünner 990 D 23</b>

**Trockenzeiten ( bei 20° C ) :**

staubtrocken : 1 Std.  
regensicher : 4 Std.  
voll belastbar : 7 Tage

**Überarbeitungszeiten ( bei 20° C ) :**

überarbeitbar nach mind.: 8 Std.  
überarbeitbar bis max.: 48 Std.\*

Die oben genannten Daten sind abhängig von Temperatur, Anzahl der Schichten, Schichtdicke , Belüftung und Art der Belastung.

\* **Nach überschreiten der Überarbeitungszeiten ist die ges. Fläche vor der erneuten Beschichtung zu schleifen.**

## Verarbeitungshinweise :

DD-Hartlack ist ein 2-komponenten-Produkt. Vor der Verarbeitung ist zunächst die Basiskomponente aufzurühren und dann der passend abgewogene gelieferte Härter vollständig und gründlich unterzumischen. Dies wird am besten mit einem mechanischen Rührgerät bei einer Rührzeit von 5 Minuten erfüllt. Dabei sind Boden- und Randbereiche einzubeziehen.

Die Verarbeitung darf nur erfolgen, wenn die Temperatur der Beschichtungsfläche 3° C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegt.

Die Objekttemperatur sollte für eine störungsfreie Aushärtung 10° C nicht unter- und 30° C nicht überschreiten. Bei Temperaturen unter 10° C verlängert sich die Trockenzeit erheblich und der Zeitraum bis zur nächsten Beschichtung sollte mindestens 48 Stunden betragen. Bei Temperaturen unter 5° C ist eine Beschichtung nicht mehr möglich.

Für die Airless-Verarbeitung ist bei einem Düsendurchmesser von 0,33 - 0,38 mm an der Düse ein Staudruck von ca. 150 - 200 bar erforderlich.

Beim Luftspritzen wird ein Düsendurchmesser von 1,2 - 1,4 mm bei einem Spritzdruck von 3 - 5 bar empfohlen. Die Spritzviskosität kann mit max. 10% **Verdünner 990 D 23** eingestellt werden.

Beim Spritzverfahren sind schwer zugängliche Flächen, wie Schmalkanten, Profiltrückseiten etc. mit dem Pinsel vorzustreichen. Während der Verarbeitung ist die Naßschichtdicke zu kontrollieren, um schädliche Über- und Unterbeschichtungen zu vermeiden.

In geschlossenen Räumen ist beim Verarbeiten und während der Trocknungsphase für ausreichende Ventilation zu sorgen.

Bewitterte Flächen bedürfen vor der Folgebeschichtung besonders sorgfältiger Reinigung durch Bürsten und Waschen mit Reiniger 350, danach Aufräumen durch schleifen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Gerätschaften mit **Verdünner 990 D 23** zu reinigen.

## Sicherheitsdaten :

Flammpunkt : Basis: 25° C            Härter : 24°    ( DIN 53213/1 )

Weitere wichtige Sicherheitsdaten sind im EG-Sicherheitsdatenblatt zu finden. Die Sicherheitsmarkierungen auf den Liefergebinden, gültige Anstrichverordnungen, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

## Teste und Gutachten :

### Verpackung :

Basiskomp.            575            Härter :            175            Gesamt :            750 ml

### Lagerung :

Zeit ab Lieferdatum :            12 Monate  
Lagertemperatur :                von 5° C bis 35° C

Diese Produktinformationen sind unverbindliche Planungshilfen.

Stand :    11/2004

Die vorhergegangenen Datenblattausgaben verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.