

Vitralit® VBB-1 ist ein elastischer UV und lichthärtender Klebstoff lösemittelfrei und einkomponentig. Das Produkt zeichnet sich durch seine besonders gute Schälfestigkeit und seine hohe optische Klarheit aus.

Vitralit® VBB-1 ist säurefrei, enthält keine korrosiven oder gefährlichen Inhaltsstoffe. Wegen der guten Haftung auf vielen Substraten, der geringen Wasseraufnahme und guten Temperaturbeständigkeit ist das Produkt für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

Vitralit® VBB-1 ist wegen seiner niedrigen Shorehärte und guten Feuchtebeständigkeit sehr gut geeignet für UV härtende Vergußanwendungen. Das Produkt kann mit LED Flow gehärtet werden.

Lagerstabilität:

Im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate bei max. 25°C

Technische Daten

Farbe klar
 Basisharz Urethan Acrylat

physikalische Eigenschaften im flüssigen Zustand

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa*s]	PE-Norm P001	1000 bis 1500
Flammpunkt [°C]	PE-Norm P050	> 93
Dichte [g/cm³]	PE-Norm P051	ca. 1.1

Aushärtung

UV(UV-A 60mW/cm²): [Sek.]	PE-Norm P002	10
Lichthärtend (9W Röhre) :[Sek.]	PE-Norm P037	60
Endfestigkeit [Stunden]	PE-Norm P032	12
Spaltbreite/Durchhärtung [mm]	PE-Norm P033	5

physikalische Eigenschaften im ausgehärteten Zustand

Temperaturbeständigkeit [°C]	PE-Norm P030	-50 bis 150
Shore A	PE-Norm P052	70 bis 80
Brechungsindex [nD20]	PE-Norm P018	1.4718
Schrumpf [Vol-%]	PE-Norm P031	2.4
Wasseraufnahme [Gew-%]	PE-Norm P053	< 0,8
TG DSC [°C]	PE-Norm P009	> -45

Unsere Merkblätter wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzers und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen, unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Kleben
und mehr...**



Dieses Produkt liefert Ihnen:
RUDERER KLEBTECHNIK GmbH
Tel. 08106/ 2421-0
www.ruderer.de

TECHNISCHES DATENBLATT

Vitralit® VBB-1

Mechanische Werte

Druckscherfestigkeit (PC/PC) [MPa]	[PE-Norm P061]	ca. 2,1
Druckscherfestigkeit (PC/PMMA) [MPa]	[PE-Norm P061]	ca. 2,5
Druckscherfestigkeit (PC/FR4) [MPa]	[PE-Norm P061]	ca. 2,4
Zugscherfestigkeit (Glas/Glas) [MPa]	[PE-Norm P013]	ca. 5,7
Zugscherfestigkeit (Glas/Alu) [MPa]	[PE-Norm P013]	ca. 3,4
Zugscherfestigkeit (Glas/Stahl) [MPa]	[PE-Norm P013]	ca. 2,6
Bruchdehnung [%]	[PE-Norm P060]	ca. 204

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung/Vorreinigung/Vorbehandlung

Die zu klebenden Oberflächen sollten frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Klebung zu erhalten. Alle Klebeteile sollten mit geeigneten Reinigern z.B. Panacol Reiniger IP vorgereinigt werden.

Verschiedene Substrate und schwierig zu klebenden Oberflächen sind entweder chemisch, mechanisch oder physikalisch vorzubehandeln. Beispiele sind: Fluor, Corona, Plasma, Schleifen, Strahlen, oder Pyrolyse.

Klebstoffauswahl

Die Klebstoffauswahl ist abhängig von der Festigkeit, Viskosität, Beständigkeit gegen verschiedene Einflüsse und vor allem von dem Einsatzzweck des späteren verklebten Verbundes.

Klebstoffauftrag

Die Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können je nach Verpackung von Hand, voll- oder halbautomatisch aufdosiert werden. Der Klebstoffauftrag ist ebenso von der Viskosität des Klebstoffes abhängig und kann bei niedriger Viskosität kapillar und bei höherer Viskosität in raupenform appliziert werden.

Aushärten

Nach der Applikation des Klebstoffes, dem Fügen und Positionieren der Klebeteile sollte die Aushärtung der Verklebung zügig vorgenommen werden, da manche Klebstoffe aufgrund ihrer Anforderung besonders lichtempfindlich sind. Die Lampenart ist in den meisten Fällen entscheidend und beeinträchtigt das Ergebnis zusätzlich nachhaltig.

Bitte beachten sie auch das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.

Achtung, bitte vor jedem Einsatz ausreichend Materialtests, insbesondere des verklebten Endproduktes durchführen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgeführten Materialien nur um Anwendungsempfehlungen durch die Fa. Panacol Elosol GmbH handelt und für eventuelle Anwendungsfehler die die Qualität des Endproduktes nachhaltig beeinflussen, keine Haftung übernommen werden kann.

Kleben
und mehr...