



PRODUKTBESCHREIBUNG

BONDAN AN70 ist eine lösemittelfreie, **hochfeste**, anaerob härtende Schraubensicherung. Der Klebstoff ist zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen ideal geeignet und kann zudem zum Befestigen koaxialer Füge­teile (z.B. Lager, Buchsen, Welle/Nabe-Verbindungen, etc.) eingesetzt werden.

BONDAN AN70 zeichnet sich durch seine sehr hohe dynamische Dauerfestigkeit bei gutem Langzeittemperaturverhalten aus. Das Produkt schützt vor Undichtigkeiten durch Stöße und Vibrationen sowie gegen selbstständiges Losdrehen der Schraube. Aufgrund der niedrigen Viskosität wird durch Kapillarkräfte eine gute Benetzung der Füge­teile bei dennoch geringem Ablaufverhalten ermöglicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	grün
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Viskosität bei 25 °C	300 - 800 mPa·s (Brookfield, Sp. 2, 30 rpm)
Dichte bei 25 °C (DIN EN 542)	1,1 g/cm ³
Max. Spalt	0,25 mm bzw. M36
Gewindereibwert	0,16
Handfestigkeit (RT, M10):	
Zinkphosphatiert	< 30 min
Edelstahl	< 30 min
Verzinkt	< 30 min

Die Aushärtegeschwindigkeit wird im Wesentlichen von Materialoberflächen, Klebespalt bzw. Aushärtetemperatur etc. beeinflusst. Im Fall von passiven Oberflächen und/oder niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung durch den Einsatz unseres Aktivators BONDAN AT91 beschleunigt werden.

EIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND

Losbrechmoment (ISO 10964)	≈ 33 Nm
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	≈ 31 Nm
Druckscherfestigkeit (ISO 10123)	≈ 25 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-60°C/+150°C

Chemikalienbeständigkeiten (DIN 53287 - Testmethode in Anlehnung an DIN 54454)

Angegeben ist die relative Festigkeit in % nach 1000 h Einwirkung der spezifischen Chemikalie

Wasser/Glykol (87 °C)	85 %
Motoröl (MIL-L-46 152; 125 °C)	75 %
Benzin (RT)	95 %
Bremsflüssigkeit (RT)	100 %
Ethanol (RT)	95 %
Aceton (RT)	95 %

TECHNISCHES DATENBLATT

BONDAN AN70

Überarbeitet am: 11.04.2019
Version: 1.000



VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen.
- Saubere, fettfreie und trockene Oberflächen ergeben höchste Festigkeiten.
- Verschmutzte Oberflächen vor dem Kleben gründlich reinigen.
- Bei der Teilereinigung auf ausreichende Abluftzeit achten.
- Die Aushärtezeit wird im Wesentlichen von Materialpaarung, Aushärtetemperatur, Klebespalt und Klebefläche beeinflusst.
- Demontage und Entfernen von Klebstoffrückständen wird durch Erwärmung auf 250°C erleichtert.
- Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in einer reinen Sauerstoff-Atmosphäre oder in stark oxidierenden Umgebungen geeignet (z. B. Chlor).

LAGERSTABILITÄT

- 12 Monate bei 8 bis 21 °C im ungeöffneten Originalgebinde
- Arbeitsflaschen grundsätzlich nicht im Kühlschrank lagern

PRODUKTKENNZEICHNUNG

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

GEBINDEGRÖßEN

- Arbeitsflaschen 50 g, 250 g

Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt gründlich lesen.